

建築工事用

塗 装 仕 様 書

仕 様： 国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年度版)

適 用： 木部合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)

適用範囲： 表 18.4.1

工 程	種 別		塗 料 そ の 他			塗 付 け 量 (Kg/m ²)
	A 種	B 種	規格番号	規格名称	種別	
素地ごしらえ			18.2.2による。			-
1 下塗り(1回目)			JAS 18 M-304	木部下塗り用調合ペイント	合成樹脂	0.09
2 パテかい	-		JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	-
3 下塗り(2回目)		-	JAS 18 M-304	木部下塗り用調合ペイント	合成樹脂	0.09
4 研磨紙すり	-		研磨紙 P120 ~ 220			-
5 中塗り			JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	-	0.09
6 上塗り			JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	-	0.08

(注)1.下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。

2.JAS 18 M-304 は、日本建築学会材料規格である。