

改修工事用

塗 装 仕 様 書

仕 様： 国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(平成22年度版)

適 用： 木部合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)

適用範囲： 表7.4.1

工 程	種 別			塗 料 そ の 他			塗付け量 (Kg/m <sup>2</sup> )
	A 種	B 種	C 種	規格番号	規格名称	種別	
下地調整			-	7.2.2による。			-
	-	-		表7.2.1によるRC種			-
1	下塗り(1回目)		-	JAS 18 M-304	木部下塗り用調合ペイント	合成樹脂	0.09
2	パテかい	-	-	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	-
3	下塗り(2回目)		-	JAS 18 M-304	木部下塗り用調合ペイント	合成樹脂	0.09
4	研磨紙ずり	-	-	研磨紙 P120～220			-
5	中塗り		-	JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	-	0.09
6	上塗り			JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	-	0.08

(注)1.下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。

2.下塗りの吸い込みの著しい場合は、目止めをし、研磨紙ずりを行う。

3.JAS 18 M-304 は、日本建築学会材料規格である。