

GenGen News vol.6

玄々化学工業株式会社 〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折 74

平成 23 年 4 月発行



平成23年5月1日

新発売!

2液型ポリウレタン塗料

ピュア^{エキストラ}EX美白

白木の目焼けを防ぎ、

素材の美肌をそのまま維持!

是非、EX 美白をお試しく下さい。

素材を日焼けから守り、自然な仕上りをそのまま残します。

塗膜の変色も長期間抑えることで白系の仕上げにも対応可能です。

用途 出窓、木質内装建材及び一般木工製品

Step
1

ピュア EX 美白
中塗り用
品番：US-93-P

1. 無黄変型で透明性に優れ、素材の退色が少ない。
2. 素材の濡れ色感が少なく白木地仕上げに適する。
3. トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。

Step
2

ピュア EX 美白
上塗り用
品番：UF-95-**P

1. 無黄変型設計で光変色が少ない。
2. 肉持ち性に優れ、塗り肌がソフトである。
3. トルエン、キシレン、重金属及びホルマリンは含んでいません。



日焼け防止塗料試験

耐光性試験（フェードメーター48時間）

			未塗装	ピュア EX 美白	他社品	
					A社	B社
平面塗装塗布量	塗布量	中塗り	—	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²
		上塗り	—	80 g/m ²	80 g/m ²	80 g/m ²
		ΔE	14	3.7	7.7	9.2
	フェードメーター48時間		照射後 照射前	照射後 照射前	照射後 照射前	照射後 照射前

塗装工程表

工程	配合比		塗布量	乾燥時間 (20℃)	
素地調整	P180～P240 サンドペーパー				
中塗り	ピュア EX 美白 中塗り用	US-93-P	100	スプレー 80～100 g/m ²	7時間以上 (研磨可能時間)
		CB-159	50		
		TU-12-P	75～100		
研 磨	P400 サンドペーパー				
上塗り	ピュア EX 美白 上塗り用	UF-95-**P	100	スプレー 60～80 g/m ²	8時間以上
		CB-160	25		
		TU-12-P	50～75		

※UF-95-**Pのツヤケシ度合いは、0%、10%、30%、50%、70%、100%、150%の7種類です。

JIS規格「家庭用屋内木床塗料」更新中止のご案内

弊社では、JIS規格「家庭用屋内木床塗料」の次回更新を中止することに致しました。つきましては、平成23年5月1日以降に出荷されます製品には、「JIS認証マーク」及び「F☆☆☆☆」の表示が無くなりますが、今後も継続してJIS規格に準じた品質の製品をご提供させていただきます。お客様には何かとご迷惑をおかけすることになりますが、事情お汲み取りの上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

対象製品：フローアユートン（GC-10） フローアユートン家庭用（GC-12）

ユートンエクステリア ハイグロス（GC-20） セミグロス（GF-30） ローグロス（GF-40）

ゴールデンウィーク休暇のお知らせ

弊社では、下記の通りゴールデンウィーク休暇のため、休業させていただきます。誠に勝手ではございますが、その旨ご了承下さい。何かとご迷惑をお掛けすると存じますが、よろしくお願い申し上げます。

平成23年4月29日（金）～平成23年5月5日（木）

営業部 TEL:0567-28-9207 FAX:0567-28-9219

URL <http://www.gen2.co.jp> E-mail info@gen2.co.jp

