

F 製品説明書

玄々化学工業株式会社

| | |
|--------------|----------------|
| 品 番 | UF - 77 - P |
| 品 名 | ピュア フラット (各ツヤ) |
| 適用塗装機 | スプレー、刷毛塗り |

| | | |
|----------------|--|----------|
| 塗料の種類 | 2液型ポリウレタン樹脂塗料 | |
| 特 徴 | トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを使用しておりません。 無黄変タイプで速乾性です。 ソフトできめ細やかな肌が得られます。 | |
| 配 合 比 | A液 | 100部 |
| | B液 (CB - 076) | 25部 |
| | ピュアうすめ液 (TU - 12 - P) | 75 ~ 85部 |
| 可 使 時 間 | 3時間 (20) | |
| 塗 布 量 | 60 ~ 80 g / m ² | |
| 乾 燥 時 間 | 指 触 乾 燥 | 10分 (20) |
| | 硬 化 乾 燥 | 8時間 (20) |
| 用 途 | パイン・セン・シオジ等、白木地仕上げや淡色系着色仕上げの上塗り。 出窓等、耐光変色性が要求される木質製品。 | |
| 備 考 | <p>・シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。</p> <p>・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。</p> <p>・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。</p> <p>本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 020826</p> | |

