

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UV - 70 - *P
品名	ピュア Vローズ
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	トルエン・キシレンを使用しておりません。 ヤニ止め性・素地密着性良好	
配合比	A液	100部
	B液(CB - 045)	100部
	ピュアうすめ液(TU - 12 - P)	50 ~ 100部
可使時間	6時間 (20 )	
塗布量	60 ~ 80 g / m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	20分 (20 )
	硬化乾燥	6時間 (20 )
用途	ローズ・コクタンなどヤニのある木材の下塗り 及びポリエステル・ウレタンポリエステル塗料の下塗り	
備考	<p>・ヤニ分の多い素材は、2 ~ 3回塗装して下さい。</p> <p>・ポリエステル塗料との密着可能時間は 2 ~ 24時間です。</p> <p>・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。</p> <p>・シンナーは季節によりTU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用)を御使用下さい。また高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 (リターダー)を10%程度加えて下さい。</p> <p>・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。</p> <p>・御使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。</p> <p>・Vローズは、季節によって、10、20、30に分かれています。</p> <p>本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。 御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 070417</p>	

