

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品番	U8-1500-99P
品名	U8エナメル ブラック ツヤケシ100%

A液				
U8-1500-99P		含有量 (%)	詳細	
組 成	樹脂	17.3	アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	酢酸エステル	69.0	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	4.5	ニトロセルロース	
	艶消剤	5.0		
	着色顔料	2.0		
	添加剤	2.2		
合計		100.0		
備考				

B液				
CB-066		含有量 (%)	詳細	
組 成	樹脂	40.0	ポリイソシアネート樹脂	
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
合計		100.0		
備考				