

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-1500-P
品 名	U8エナメル ブラック

A液				
U8-1500-P		含有量 (%)	詳 細	
組 成	樹脂	23.6	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	1.2	アルコール類,第2種有機溶剤	
	溶剤	66.9	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当	
	繊維素	4.9	ニトロセルローズ	
	着色顔料	1.9		
	添加剤	1.5		
合 計		100.0		
備 考				

B液				
CB-066		含有量 (%)	詳 細	
組 成	樹脂	40.0	ポリイソシアネート樹脂	
	溶剤	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤	
合 計		100.0		
備 考				