

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品番	UC-15
品名	ユーレットクリヤー

A液				
UC-15		含有量 (%)	詳細	
組 成	樹脂	39.6	合成樹脂、アルキッド樹脂	
	溶剤	芳香族炭化水素	35.4 第2石油類,第2種有機溶剤	
	溶剤	ケトン	6.9 第1石油類,第2種有機溶剤	
	溶剤	酢酸エステル	17.2 第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当	
	添加剤	0.9		
合計		100.0		
備考				

B液			
CB-15		含有量 (%)	詳細
組	樹脂	57.7	合成樹脂、ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	脂肪族炭化水素	4.3 第1石油類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	38.0 第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤
成			
合計		100.0	
備考			