

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	AC - 10
品名	アクレット クリヤー
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型アクリルウレタン樹脂塗料	
特徴	各種素材に密着性が優れ、無黄変。	
配合比	A液	100部
	B液(CB - 71)	10部
	ユークレットシンナー(TU - 42)	50 ~ 70部
可使時間	8時間 (20 )	
塗布量	60 ~ 80 g / m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	15分 (20 )
	硬化乾燥	6時間 (20 )
用途	一般木工、金属、プラスチック等	

## 備考

・シンナーは季節により、TU - 41(冬用)、TU - 42(春秋用)、TU - 43(夏用)をご使用下さい。  
高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39(リターダ)をA液に対して10%程度加えて下さい。

・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。  
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります  
御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。  
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 000627

