

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	LC - 20
品名	クリヤーラッカー
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	ニトロセルロース系塗料		
特徴	塗り肌・肉持ち 良好		
配合比	主 剤	100部	
	ラッカーシンナー (TL - 11)	70 ~ 100部	
可使時間	_____		
塗布量	60 ~ 80 g / m <sup>2</sup>		
乾燥時間	指触乾燥	10分	(20)
	硬化乾燥	60分	(20)
用途	木工製品の上塗り		

## 備考

- ・シンナーは、TL - 10、TL - 11、TL - 12をご使用下さい。高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合はTL - 19 ノンブラッシングシンナーを5 ~ 10%ご使用下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。  
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。  
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 010306

