

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UC - 15
品名	ユーレットクリヤー
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料		
特徴	高硬度、高光沢、バフ適性良好		
配合比	A液	100部	
	B液(CB - 15)	50部	
	ユーレットシンナー(TU - 42)	50 ~ 75部	
可使時間	5時間 (20)		
塗布量	60 ~ 80 g / m ²		
乾燥時間	指触乾燥	20分	(20)
	硬化乾燥	5時間	(20)
用途	高級木工製品の上塗り		

備考

- ・シンナーは季節により、TU - 41 (冬用)、TU - 42 (春秋用)、TU - 43 (夏用)をご使用下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000704

