

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラット ツヤケシ
品番	UF - 18 - P
適用塗装機	スプレ -

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 難黄変、肉持ち性良好で高級感のあるツヤケシ仕上げが得られる。			
配合比		15 以下	15 ~ 25	25 以上
	主剤品番	UF-18-P 100 部	UF-18-P 100 部	UF-18-P 100 部
	硬化剤	CB-007 25 部	CB-007 25 部	CB-007 25 部
	うすめ液	TU-11-P 50 ~ 75 部	TU-12-P 50 ~ 75 部	TU-13-P 50 ~ 75 部
	可使時間	7 ~ 8 時間	5 ~ 6 時間	3 ~ 4 時間
塗布量	60 ~ 80 g / m ²			
乾燥時間		10	20	30
	指触乾燥	20分	15分	10 ~ 15分
	硬化乾燥	24時間以上	8時間以上	5時間
用途	一般木工製品及び木製内装建材の上塗り			

備考

- ・ うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用) をご使用下さい。高温多湿時等にはカブリ白化防止のため、TU-39 リターダーを10%程度加えて下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。050606

