

塗 装 仕 様 書

仕 様：国土交通省公共建築工事標準仕様書(令和4年版)

適 用：クリヤラッカー塗り(CL) 18.5.2

適用範囲：木部 表 18.5.1

工 程	種 別		塗 料 そ の 他			塗 付 け 量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規 格 名 称	種 類	
素地ごしらえ	○ ^{(注)1}		18.2.2による。			—
1 目止め	○	—	合成樹脂目止め剤			—
2 着色 ^{(注)2}	○	—	溶剤形着色剤(溶剤形ステイン) 又は 油性染料着色剤(オイルステイン) ^{(注)2}			—
3 下塗り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	ウッドシーラー	0.10
4 中塗り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	サンジングシーラー	0.10
5 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P220～240			—
6 上塗り (1回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロース ラッカー	木材用 クリヤラッカー	0.10
7 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320			—
8 上塗り (2回目)	○	—	JIS K 5531	ニトロセルロース ラッカー	木材用 クリヤラッカー	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. A種の場合、工程2の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。

クリヤラッカー塗りは表 18.5.1 により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。