

塗 装 仕 様 書

仕 様 : 国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成31年版)

適 用 : 木部つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り 18. 8. 3

適用範囲 : 木部 表 18. 8. 2

工 程	塗 料 そ の 他			塗付け量 (Kg/m ²)
	規 格 番 号	規 格 名 称 等	種 別	
素地ごしらえ	18. 2. 2による。			-
1 下 塗 り	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンシーラー	-	0.07
2 パ テ か い	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	-
3 研磨紙ざり	研磨紙 P120~220			-
4 中 塗 り	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	-	0.10
5 上 塗 り	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	-	0.10

(注) 1. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。

2. 下塗りに用いる合成樹脂エマルジョンシーラーは、上塗り塗料製造所の指定する水性塗料とする。