

塗 装 仕 様 書

仕 様：国土交通省公共建築工事標準仕様書(令和4年版)

適 用：木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り 18.8.3

適用範囲：木部 表 18.8.2

工 程		塗 料 そ の 他			塗 付 け 量 (kg/m ²)
		規格番号	規格名称等	種 類	
素地ごしらえ		18.2.2による。			—
1	下 塗 り	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンシーラー	—	0.07
2	パテかい	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形 薄付け用	—
3	研磨紙ずり	研磨紙 P120～220			—
4	中 塗 り	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	—	0.10
5	上 塗 り	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	—	0.10

- (注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
 2. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。
 3. 下塗りに用いる合成樹脂エマルジョンシーラーは、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。

屋内の木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは、表 18.8.2 による。ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。