

塗 装 仕 様 書

仕 様：国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)

適 用：木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り 7.9.3

適用範囲：木部 表 7.9.2

工 程	種 別			塗 料 そ の 他			塗 付 け 量 (kg/m ²)
	A種	B種	C種	規格番号	規格名称等	種類	
下 地 調 整	○	○	—	7.2.2による。			—
	—	—	○	表 7.2.1によるRC種			
1 下 塗 り	○	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンシーラー	—	0.07
2 パテかい	○	—	—	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形 薄付け用	—
3 研磨紙ずり	○	○	—	研磨紙 P120～220			—
4 中 塗 り	○	—	—	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント	—	0.10
5 上 塗 り	○	○	○	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント	—	0.10

(注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。

2. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。

3. 下塗りに用いる合成樹脂エマルジョンシーラーは、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。

4. 新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを 7.3.2 により行う。

屋内の木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表 7.9.2 により、種別は特記による。特記がなければ、次による。

(1) 新規に塗る場合は、A種(多孔質広葉樹の場合を除く。)とする。

(2) 塗替えの場合は、B種とする。