

改修工事用

塗 装 仕 様 書

仕 様 : 国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)

適 用 : 木部つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り 7.9.3

適用範囲 : 木部 表 7.9.2

工 程	種 別			塗 料 そ の 他			塗付け量 (Kg/m ²)	
	A種	B種	C種	規格番号	規 格 名 称 等	種 別		
下 地 調 整	○	○	—	7.2.2による。			—	
		—	○	表7.2.1によるRC種				
1	下 塗 り	○	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンシーラー	—	0.07
2	パテかい	○	—	—	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	—
3	研磨紙ずり	○	○	—	研磨紙 P120~220			—
4	中 塗 り	○	—	—	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	—	0.10
5	上 塗 り	○	○	○	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	—	0.10

(注) 1. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。

2. 下塗りに用いる合成樹脂エマルジョンシーラーは、上塗り塗料製造所の指定する水性塗料とする。