

## 塗 装 仕 様 書

仕 様：国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)

適 用：木部の合成樹脂調合ペイント塗り(SOP) 7.5.2

適用範囲：木部 表 7.5.1

| 工 程     | 種 別          |    |    | 塗 料 そ の 他     |                  |              | 塗 付 け 量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) |      |
|---------|--------------|----|----|---------------|------------------|--------------|---------------------------------|------|
|         | A種           | B種 | C種 | 規格番号          | 規 格 名 称 等        | 種 類          |                                 |      |
| 下 地 調 整 | ○            | ○  | —  | 7.2.2による。     |                  |              | —                               |      |
|         | —            | —  | ○  | 表 7.2.1によるRC種 |                  |              | —                               |      |
| 1       | 下塗り<br>(1回目) | ○  | ○  | —             | JASS 18<br>M-304 | 木部下塗り用調合ペイント | 合成樹脂                            | 0.09 |
| 2       | 下塗り<br>(2回目) | ○  | —  | —             | JASS 18<br>M-304 | 木部下塗り用調合ペイント | 合成樹脂                            | 0.09 |
| 3       | パテかい         | —  | ○  | —             | JIS K 5669       | 合成樹脂エマルジョンパテ | 耐水形                             | —    |
| 4       | 研磨紙ずり        | —  | ○  | —             | 研磨紙 P120～220     |              |                                 | —    |
| 5       | 中塗り          | ○  | ○  | —             | JIS K 5516       | 合成樹脂調合ペイント   | 1種                              | 0.09 |
| 6       | 上塗り          | ○  | ○  | ○             | JIS K 5516       | 合成樹脂調合ペイント   | 1種                              | 0.08 |

(注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。

2. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。

3. 下塗りの吸込みが著しい場合は、目止めをし、研磨紙ずりを行う。

4. JASS 18 M-304 は、日本建築学会材料規格である。

5. 新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらを 7.3.2 により行う。

木部の合成樹脂調合ペイント塗りは表 7.5.1 により、種別は特記による。特記がなければ、次による。

(1) 新規に塗る場合は、屋外はA種、屋内はB種とする。ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。

(2) 塗替えの場合は、B種とする。ただし、外部の場合は、工程3及び工程4は行わない。