

改修工事用

塗 装 仕 様 書

仕 様 : 国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)

適 用 : 木部合成樹脂調合ペイント塗り(SOP) 7. 4. 3

適用範囲 : 木部 表 7. 4. 1

| 工 程 | 種 別 | | | 塗 料 そ の 他 | | | 塗付け量 (Kg/m ²) | |
|---------|----------|----|----|----------------|---------------|--------------|------------------------------|------|
| | A種 | B種 | C種 | 規 格 番 号 | 規 格 名 称 | 種 別 | | |
| 下 地 処 理 | ○ | ○ | - | 7. 2. 2による。 | | | - | |
| | - | - | ○ | 表7. 2. 1によるRC種 | | | - | |
| 1 | 下塗り(1回目) | ○ | ○ | - | JASS 18 M-304 | 木部下塗り用調合ペイント | 合成樹脂 | 0.09 |
| 2 | 下塗り(2回目) | ○ | - | - | JASS 18 M-304 | 木部下塗り用調合ペイント | 合成樹脂 | 0.09 |
| 3 | パテかい | - | ○ | - | JIS K 5669 | 合成樹脂エマルジョンパテ | 耐水形 | - |
| 4 | 研磨紙ずり | - | ○ | - | 研磨紙 P120~220 | | | - |
| 5 | 中塗り | ○ | ○ | - | JIS K 5516 | 合成樹脂調合ペイント | - | 0.09 |
| 6 | 上塗り | ○ | ○ | ○ | JIS K 5516 | 合成樹脂調合ペイント | - | 0.08 |

(注) 1. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。

2. 下塗りの吸込みの著しい場合は、目止めをし、研磨紙ずりを行う。

3. JASS 18 M-304 は、日本建築学会材料規格である。