

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

|       |               |
|-------|---------------|
| 品番    | XX-89         |
| 品名    | 水性 S-MATT     |
| 適用塗装機 | 刷毛、スモーター、スプレー |

|                    |                                                                                         |                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 塗料の種類              | 2液型水性トップコートクリヤー                                                                         |                               |
| 特徴                 | 耐擦傷性の塗膜でありながら、自己修復性能を併せ持っています。<br>刷毛塗り可能で、誰でも簡単に美しいウルトラマット仕上げができます。<br>耐光性に優れた塗膜を形成します。 |                               |
| 標準配合比              | 刷毛、スモーター<br>主剤:硬化剤:水=100:15:15~20                                                       | スプレー<br>主剤:硬化剤:水=100:15:30~50 |
| 塗布量                | 50g/m <sup>2</sup> (希釈剤を含む配合塗料1回あたり)                                                    |                               |
| 可使時間               | 2時間(20℃)                                                                                |                               |
| 乾燥時間<br>(数値は標準値です) | 指触乾燥                                                                                    | 20分(20℃)                      |
|                    | 硬化乾燥<br>(研磨可能時間)                                                                        | 2時間以上(20℃)                    |
|                    | 完全乾燥<br>(塗膜物性発現時間)                                                                      | 5~7日(20℃)                     |
| 用途                 | 木製家具、建具、木工品、屋内木部各種                                                                      |                               |

## 注意事項

- ・ 塗料使用後の余り残りは必ず密栓をし、冷暗所で保管してください。
- ・ 塗料配合時、攪拌不足がツヤ引け、ブツの原因になりますのでご注意ください。
- ・ 主剤に硬化剤を混合後、可使時間を過ぎた塗料は使用しないでください。／高温時(液温が高い場合)は可使時間が短くなるのでご注意ください。
- ・ 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- ・ 塗装時に使用した道具は、水または温石鹼水にて洗浄してください。
- ・ 塗装及び乾燥中は換気を良くし、養生乾燥中も換気を充分行うよう注意してください。
- ・ 塗装時は保護マスク、手袋を着用するとともに養生中も充分に乾燥を行ってください。
- ・ 塗料は必ず 5℃以上、30℃以下で保存してください。

\* 本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

\* このデータは弊社における信頼できるデータですが、使用条件などにより異なることがあります。

ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。

\* 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

200625