

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラット 抗菌抗ウイルス塗料（各ツヤ）
品番	UF-11-***P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。</li> <li>・安全性に優れる無機系抗菌・抗ウイルス剤を配合しています。</li> <li>・高級感のあるツヤケシ仕上がりが得られます。</li> <li>・表面硬度が高く、耐スリキズ性に優れます。</li> <li>・耐汚染性などに優れた高性能な表面性能が付与できます。</li> </ul>			
配合比		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UF-11-P 100部	UF-11-P 100部	UF-11-P 100部
	硬化剤	CB-261 25部	CB-261 25部	CB-261 25部
	うすめ液	TU-11-P 65～75部	TU-12-P 65～75部	TU-13-P 65～75部
	可使時間	6～7時間	4時間	3時間
塗布量	50～80g/m <sup>2</sup>			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分	15分	10～15分
	硬化乾燥	16時間以上	8時間	5～6時間
用途	一般木工製品及び木質内装建材の上塗り			

## 備考

- ・うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P（冬用）、TU-12-P（春秋用）、TU-13-P（夏用）をご使用下さい。高温多湿時等にはカブリ白化防止のため、TU-39リターダーを10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・抗菌・抗ウイルス剤の影響により塗膜が経時で変色する場合がございます。白色系など、変色が目立つ下地の上への塗装につきまして事前にご確認願います。
- ・ISOで定められた一定条件下で抗菌・抗ウイルス効果を確認したもので、あらゆる条件下の性能を保証するものではありません。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。20210901

