

水性系

木部用着色剤

アクアAPステイン

SPライン

(顔料系水性着色剤)

【原色】



SP-1000 ホワイト



SP-1500 ブラック



SP-2000 レッド



SP-2700 ブラウン



SP-3000 オレンジ



SP-4000 イエロー



SP-5000 グリーン



SP-6000 ブルー

【配合色】



SP-2100 ワインレッド
ブラック/5 レッド/95



SP-2300 マホガニ
ブラック/10 レッド/90



SP-2400 ダークマホガニ
ブラック/30 レッド/70



SP-3500 オーク
ブラック/10 レッド/10 イエロー/80



SP-3600 ダークオーク
ブラック/20 レッド/20 イエロー/60



SP-5100 オリーブ
ブラック/30 イエロー/70



SP-7500 オールナット
ブラック/10 レッド/30 イエロー/60



SP-7600 ダークオールナット
ブラック/30 ブラウン/70



生地見本

◎樹種の木地色によって色調が異なりますので、必ず試し塗りを行って下さい。



※配合色は常備在庫品ではございません。
上記配合を目安にご使用下さい。

水性系

木部用着色剤

耐光性

着色性

浸透性

に優れる

アクアAPステイン

SPライン

(顔料系水性着色剤)

特 徴

①耐光性抜群

光による変色、褪色の心配が少なく、耐光性抜群です。

②ムラにならない

透明度の高い高級着色剤を使用しております。
木肌をそのまま生かすムラのできない着色剤です。

③ブリードをおこしません

④適合性抜群

上塗り塗料を塗装することによって特徴を發揮します。

上塗り塗料との適合性 (密着及び乾燥)

塗料の種類		適否
セラックニス		○
ラッカー類		○
ポリウレタン	ポリオール硬化剤	○
	油変性	○
水性 (eLF木部内装用)		○

⑤混合使用可能

素地着色として使用する以外に市販の水性エマルジョン、デスパーション等の殆どの水性塗料に混合使用することができます。

⑥水性

水性ですから引火性がありません。

使用方法

- ①原液は高濃度ですから使用の際は試し塗りを行い、水で濃度の調節をして、刷毛塗り、拭きとり塗り、浸漬塗り等でご使用下さい。
- ②素材に塗装後、ウエスにて拭き上げますと、より鮮明な素地着色ができます。
- ③乾燥がおそい場合はメタノールを混合して使用しますと乾燥時間の短縮ができます。
- ④素地調整を十分行って下さい。ワックス、古い塗料が塗ってある時はサンドペーパーで取り除いてから塗って下さい。
- ⑤アクアAPステイン仕上げのままですと水によって溶解します。

注意事項

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
2. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行って下さい。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
5. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
6. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
7. 容器は中身を使いきってから廃棄して下さい。
8. 他社商品との併用については、ご確認の上ご使用下さい。

容 量

アクアAPステイン SPライン

各色 16ℓ、4ℓ、1ℓ

※記載内容は当社都合で突然許可なく変更いたしますのでご了承下さい。

改正建築基準法 適合品
F☆☆☆☆
規制対象外製品

学校環境衛生基準適合

アクアAPステインは木目を鮮明に美しく、すっきりと浮か上がらせる木地着色剤として木部塗装に確信を持って推奨できる水性透明着色剤です。

無公害、省資源ということが大きく問題視される現代において、清水で希釈でき、耐光性が優秀で、透明性に優れるアクアAPステインは、木材使用の高級住宅、関連機器、木工工芸美術品などの木目出し仕上げに最適の木地着色剤です。



玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74 TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219

E-mail info@gen2.co.jp ホームページ http://www.gen2.co.jp