

品番：IH-25-00 品名：G-NATURE クリスタル インテリア

---

仕 様 書

---

# G-NATURE クリスタル インテリア 仕様書

(有機・無機ハイブリッド塗料)

## ホルムアルデヒド放散等級

F [(社)日本塗料工業会登録 登録番号 G01272]

F は建築基準法における屋内に面積の制限なく使用できる建築材料を示す規格です。

## 特長

木製品に塗装することで木の自然な風合いを残しながらスリキズ性や耐汚染性を付与・改善する含浸型塗料です。

浸透型被膜を作り素材の質感変化が少ない他、塗装ムラを生じにくい。

防汚性能が向上し汚染性、洗浄性が改善されます。

空気中の水分と反応して硬化します。特別な乾燥装置は不要です。

各ツヤ仕様により仕上がり光沢が調整できます。

学校環境衛生基準適合品

## 用途

木製品への含浸による耐擦り傷性、防汚性の付与。無垢のフローリング・カウンター・テーブルなど

## 配合比及び用法

配合比	: G-NATURE クリスタル インテリア (IH-25-00)	100 部
	G-NATURE クリスタル うすめ液 (IT-20)	0 ~ 50 部
標準塗布量	: 20 ~ 30 g / m <sup>2</sup> (希釈塗料 1 回あたりの塗布量)	
塗布回数	: 2 ~ 3 回	重ね塗りの目安は 1 時間程度です。(20 60%)

刷毛で塗布後ウエスで拭き取りを行うか、毛足の短い塗工モップで薄く塗り広げるとムラの少ない均一な表面仕上げが得られます。厚塗りをすると塗膜割れや剥離を生じ易くなりますのでご注意ください。仕上がり外観に応じて重ね塗りを行って下さい。

## 塗料配合と作業時・保管時の注意事項

この塗料は、湿気硬化型塗料ですので空気中の水分と反応して硬化します。よって長時間空気にさらした塗料は使用できなくなります。2 時間程度で使える量を目安に都度作るように心がけて下さい。作りすぎた塗料は、絶対にもとの容器に戻さないで下さい。(廃棄下さい)また、使用により製品缶の塗料容量が半分以下になった場合には缶の空間容量が増えその内部の水分も増加するため硬化反応が促進することが考えられます。よって空間容積が大きくなった容器での長期保管は避け、できるだけ空間容積の小さくなる容器に移し替えて保管して下さい。

## 塗装工程

適用範囲: フローリング・カウンター等 (未塗装の場合)

仕様: 耐汚染塗料 (ガラス含浸)

工程	使用材料 / 配合比	塗装方法	塗布量 (1回)	塗り重ね 乾燥時間 (20 60%)
1	素地ごしらえ	サンドペーパー P180 ~ P220		
2	下塗り IH-25-00 100 IT-20 0 ~ 50	コートモップ、刷毛	20g ~ 30g / m <sup>2</sup>	1時間以上
3	毛羽取り研磨	サンドペーパー P400 ~ P600		
4	中塗り IH-25-00 100 IT-20 0 ~ 50	コートモップ、刷毛	20g ~ 30g / m <sup>2</sup>	1時間以上
5	毛羽取り研磨	サンドペーパー P600 ~ P800		
6	上塗り IH-25-00 100 IT-20 0 ~ 50	コートモップ、 刷毛塗り後拭き取り	20g ~ 30g / m <sup>2</sup>	12時間以上

素材によっては、3回塗りで仕上がりに満足できない場合があるため4回目以降塗布回数を増やして下さい。

仕上げ時点では拭き取りをされるとより美しく仕上がります。

塗り回数の制限はありませんが、下地が吸い込みにくくなるほど厚塗りになりやすいので注意して下さい。

厚塗りをするとガラスの結晶のように割れが生じる可能性がありますのでご注意下さい。(厚塗り厳禁)

条件によって塗布量、乾燥時間は変わりますので目安として下さい。

## ツヤケシ仕様配合表

IT-11 (G-NATURE クリスタル ツヤケシ剤) を添加することにより各ツヤケシ仕上げが可能です。

品番	品名	配合比	仕上り
IH-25-00	G-NATURE クリスタル インテリア (ツヤあり)	100g	半ツヤケシ
IZ-11	G-NATURE クリスタル ツヤケシ剤	5g	
IH-25-00	G-NATURE クリスタル インテリア (ツヤあり)	100g	全ツヤケシ
IZ-11	G-NATURE クリスタル ツヤケシ剤	10g	

ツヤケシ剤混合後、1日放置すると攪拌しても再分散しにくいいため使いきれの量を配合して下さい。

## 塗膜物性試験結果

試験項目	試験条件		試験結果	
耐寒熱性	60 /2 時間	-20 /2 時間 5 サイクル	異常なし	
耐湿性	50	90%RH 100 時間	異常なし	
耐水性	80	温水浸せき 2 時間	異常なし	
耐汚染性	赤インク	ハイロット製水性赤インク	24 時間スポット後 アルコールで拭き取り 24 時間放置後評価	色残りあり
	青インク	ハイロット製水性青インク		色残りあり
	マジックインキ	黒マジック		異常なし
	赤クレヨン	サクラクレパス 赤		異常なし
	醤油	濃い口醤油 特級		異常なし
	ソース	ウスターソース 特級		異常なし
耐薬品性	酸	5%硫酸水溶液	24 時間スポット後水洗 24 時間放置後評価	異常なし
	アルカリ	飽和水酸化カルシウム水溶液		異常なし
	アルコール	60%エタノール水溶液		異常なし
	アルコール	イソプロパノール(IPA)		異常なし
	シンナー	トルエン		異常なし
	シンナー	キシレン		異常なし
	シンナー	アセトン		異常なし
	シンナー	ラッカーシンナー		異常なし

G - NATUREクリスタル インテリアを無垢材に3回塗りした試験結果です。

## 使用上の警告文と注意事項

### 警告

引火性の液体である。

有機溶剤中毒の恐れがある。

### 注意事項

吸入したり、皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ等の健康障害を起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

本製品をご使用の際には、MSDS(製品安全データシート)をよくお読み下さい。

取り扱い作業所は、火気の無い所で行い、局所排気装置を設けて下さい。又、燃料には使用しないで下さい。

塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。

本製品をこぼしたときは、着火源を速やかに除去すると共に、ウエスや砂、土等を用いて拡散を防止する措置を行って下さい。拡散防止処置完了後、ラッカーシンナー又はアルコール類で速やかに拭き取って下さい。

本製品は、湿気硬化型塗料のため、容器の口もとに液が残っていると硬化し、異物となりますので、ご使用後は容器の口もとについた液はきれいに拭き取り、蓋をしっかりと閉めて下さい。

小分けして使用した残りの塗料(長時間空気にさらされたものや刷毛などで繰り返し塗布した後もの)は、もとの容器に戻さないで下さい。(ゲルする可能性があります)

作業後に残った製品を処理する場合は、新聞紙などに塗り広げた後に焼却するか、または乾燥後プラごみとして処分して下さい。量が多い場合には専門の廃棄物処理業者に処理を依頼して下さい。

本製品は、一定の場所を定めて貯蔵管理して下さい。特に食品と区別し、子供、部外者、家畜等の近づかない冷暗所に密栓して保管して下さい。

本製品を人体に塗布したり、飲んだりしないで下さい。万一、本製品を飲み込んだ時は、無理に吐かせないで直ちに病院に連れて行き、胃洗浄等の処置を受けて下さい。

火災時には炭酸ガス・泡又は粉末消火器を用いて下さい。

本製品が、皮膚に付着した場合は、速やかに石鹼水で洗い流して下さい。

本製品を取り扱う際は、保護めがね及びマスクを着用して下さい。万が一、目に入った場合は、擦らずに多量の水で洗浄し、出来るだけ早く医師の手当てを受けて下さい。

本製品は、庭木、草花等の植物や動物類にかからないように注意して下さい。

本製品は、弊社の都合により組成等を予告無く変更、又は製造を中止する場合があります。予めご了承下さい。

本製品の使用に当たっては予め本製品を使用した塗工物の品質等をよく確認したうえで、ご使用くださるようお願いいたします。

本製品は、事前に十分な試験施工を行っていただきお客様の御要求を満たしていることを確認した後に使用して下さい。

本製品は、専用うすめ液 IT-20 及び IT-25 を用いて希釈してご使用下さい。

G-NATURE クリスタル インテリアは消防法上、危険物第4種第1石油類に該当します。

他社商品との併用についてはご確認の上ご使用下さい。