

作業性

密着性

乾燥性

改正建築基準法 適合品

F☆☆☆☆

規制対象外製品

(社)日本塗料工業会登録 登録番号 G01039

学校環境衛生基準適合

コクソ ウッドパテ

木工用 補修充填剤

コクソウッドパテ

それは日本中で愛用されている
木工補修用充填剤の代名詞です。

屋内木部・木工製品の補修にお使いいただけます。

荷 姿 16kg・3kg・750g

調 色 100kg以上対応可能



下記見本帳は印刷でありますので現物の色とは多少の相違があります。



LY-1000 白



LY-1900 白ブナ




LY-2200 タモ



LY-3900 ラワン



LY-4100 ヒノキ



LY-4700 モミジ



LY-7500 オールナット



LY-8300 赤ブナ

※記載内容は、当社都合で突然許可なく変更いたしますのでご了承ください。

環境配慮型塗料

コクソウウッドパテ

木工用補修充填剤

作業性

密着性

乾燥性

学校環境衛生基準適合

用 途

ベニア材、木材、木工品、家具等の割れ、傷跡、節穴、隙間、素地の接合部充填補修

トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等厚生労働省指定物質等は使用しておりません。

F☆☆☆☆(登録番号G01039)

使用 方法

1. 充填、補修部のゴミ、水分、塗膜等を除去しコクソウッドが直接木地に接するよう素地調整したのち、木べら、金べら等で強く押しながら塗付けてください。

木地に水分が多過ぎたり、塗膜の上などに塗付けますと接着が悪く容易に剥れます。

2. 充填箇所が深いときは、数回に分け、うすく塗り重ねてください。一度に厚く塗りますと内部乾燥がおくれ良い結果が得られません。

塗り重ねは2~5分間隔をおいてください。

3. 乾燥後、多少肉ヤセしますので、少し多めに塗り、乾燥後、ペーパーで研磨してください。

ご使用上の注意

取り扱いには下記の注意事項を守ってください。

1. 取り扱い作業所は火気のないところで行い、局所排気装置を設けてください。また、燃料には使用しないでください。
2. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3. 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、前掛等を着用してください。
4. 容器からこぼれた場合には、布で拭き取ってください。
5. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉、スプレーダスト等は廃棄するまでは必ず水につけておいてください。
6. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
7. 目に入った場合には、多量の水で洗ったあと、又誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
8. 蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診療を受けてください。
9. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
10. よくフタをし、40℃以下の子供の手の届かない所へ保管してください。
11. 中味を使いきってから廃棄してください。
12. シンナー遊び、汚れ落とし等本来の用途以外に使用しないでください。

GEN GEN

玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74 TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219

ホームページアドレス <http://www.gen2.co.jp/> E-mail info@gen2.co.jp

お問い合わせは、営業技術グループ 企画チームまで