

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	W5 - 11
品名	サドリンベース
適用塗装機	刷毛塗りまたはディッピング

塗料の種類	下地処理用の浸透タイプ木材保護剤（アルキッド系）
特徴	上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果 木材の膨張・収縮を抑える 木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑える 木材腐朽菌（クサレ）の発生を抑える シロアリ等の害虫から保護
配合比	原液で御使用下さい
塗布量	なめらかな表面（カンナ処理等した表面） 100～125 g/m <sup>2</sup> 粗い表面（鋸引きした表面） 150～250 g/m <sup>2</sup>
乾燥時間	約2時間 気温等の環境によって異なります。
用途	木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠等のエクステリア全般

## 注意事項

- ・サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・植物などの近くで塗らないでください。
- ・塗装中は手袋、保護衣を着用し、柿に注意してください。手などに付着したサドリンは石けん水などで洗ってください。また塗装中は換気をよくして下さい。
- ・よく乾燥した木材（含水率18%以下）に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。
- ・気温5℃以下の塗装は避けてください。
- ・塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとって下さい。
- ・余った塗料は酸化を防ぐため、缶のふたを密閉して保存してください。
- ・木の性質上タンニンがにじみ出ることがありますが、塗料の吐け出しではありません。
- ・塗装の前に木材表面の汚れを取り除いてください。また塗り替えの場合、サドリン製品以外の旧塗膜はサンドペーパー等で除去してください。使用前はよくかき混ぜてください。
- ・夏など気温が高く乾燥が早くなって塗りにくい場合、塗料用シンナーで1～2割薄めて御使用下さい。
- ・塗り重ねを行う際は、最低24時間乾燥させてください。
- ・氷点下の温度での保管はさけてください。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。  
このデータは弊社における信頼できるデータですが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。  
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 050701

