

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	GF - 30
品名	ユートンエクステリア セミグロス
適用塗装機	刷毛、スプレー

塗料の種類	1液油変性型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	耐摩耗性に優れ、肉持ち良好な耐候性重視の透明ニス	
配合比	主剤	100部
	ユートンシンナー(TG - 60)	10~20部
可使時間	_____	
塗布量	60~80g / m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	60分 (20)
	硬化乾燥	5時間 (20)
用途	テラス、雨戸、ルーバー、フローア、建具等の木質部	

## 備考

・本製品は酸価重合型塗料で塗料が染み込んだウエス、スポンジ等をゴミ袋等に重ねて放置した場合に、重合熱により自然発火の恐れがあります。

使用したウエスなどは水に浸して保管し早めに焼却等処分をして下さい。

・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。

・木材はゴミ、ホコリ、ワックスなどを除いて、きれいにしてから塗装してください。

・旧塗膜が残っている場合は、剥離剤や研磨により、古い塗膜をはがしてください。

・厚塗りを行うと乾燥不良、なかうみの原因となります。

・重ね塗りをする時は、1昼夜以上放置してください。その際研磨を行いますと、より一層の美観が得られます。

・洗浄はTG - 60または塗料用シンナーで十分洗浄してください。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。

御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

130520

