

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	G - NATURE 和さ美
品番	I6 - ライン
適用塗装機	ロールコーター又は刷毛塗り後拭き取り

塗料の種類	自然系着色剤										
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1回塗りで仕上がるため作業性に優れる</li> <li>・1回塗りで着色力に優れる (I6 - * * * * )</li> <li>・ホルマリン放散量 F</li> <li>・しっとり落ち着いた自然な風合いを出すことができる</li> </ul>										
配合比率 および 塗り方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配合比：原液使用</li> <li>・標準塗布量：15～20g/m<sup>2</sup> 不必要な厚塗りは絶対にさけてください。</li> <li>・塗装方法：ロールコーター塗装するか、柔らかいうエス又は刷毛を用いてムラなく、薄くすり込むように塗装し、5～10分後に乾いたきれいなウエスでべたつきがなくなるまでふき取って下さい。</li> </ul>										
塗り回数	1回塗り										
乾燥時間 (20)	約24時間以上 高湿度、低気温、厚塗り時は乾燥が著しく遅くなる場合があります。										
用途	床、家具等屋内の木質素材の撥水性付与、手あか防止などの表面処理用										
原色・配合色の調色 及び色名	<table> <tr> <td>I6-10 透明</td> <td>I6-2301 栗色</td> </tr> <tr> <td>I6-1001 白色</td> <td>I6-1301 利休ねずみ色</td> </tr> <tr> <td>I6-1501 墨色</td> <td>I6-3701 焦げ茶色</td> </tr> <tr> <td>I6-2001 さび色</td> <td>I6-7501 古代色</td> </tr> <tr> <td>I6-4001 ひまわり色</td> <td></td> </tr> </table>	I6-10 透明	I6-2301 栗色	I6-1001 白色	I6-1301 利休ねずみ色	I6-1501 墨色	I6-3701 焦げ茶色	I6-2001 さび色	I6-7501 古代色	I6-4001 ひまわり色	
I6-10 透明	I6-2301 栗色										
I6-1001 白色	I6-1301 利休ねずみ色										
I6-1501 墨色	I6-3701 焦げ茶色										
I6-2001 さび色	I6-7501 古代色										
I6-4001 ひまわり色											

## 備考

- ・塗装に使用したワックスのしみ込んだ布などは、多量に重ね置きしておくで発熱により自然発火する恐れがありますので直ぐに焼却するか水を張った金属容器につけて保管してください。
- ・素材にタンニン成分が多量に含まれる場合には塗装数日後に変色を生じることがあります。予め試し塗りをして確認してからご使用ください。
- ・ワックスは溶剤成分を含むため塗装中は手袋、保護衣を着用し火気に注意してください。また塗装時の換気に注意し塗装後の養生時にも十分に換気を行ってください。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

140110

