

品番	IG - 41
品名	G-NATURE 天然柿渋 消臭タイプ
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、ディッピング、タンポ

特長	<p>屋内・外木製品に使用されてきた伝統的水系自然塗料です。塗装後、日とともに塗膜厚により黄褐色から暗褐色の深みのある色に変色し、自然な風合いをかもし出します。硬化塗膜は耐水塗膜となり、木部への耐水性付与により木材を保護します。</p> <p>柿渋特有の醜臭を低臭化した製品です。</p>
用途	<p>木部内・外壁、天井板、木製建具類への耐水性付与による汚染防止、保護および自然発色による染色。</p>
使用方法	<p>刷毛塗り、タンポ塗り 原液または水で2～3倍に希釈して使用（仕上がり色の濃度に応じ、好みにより調整）して下さい。</p> <p>希釈および洗浄： 水</p> <p>標準使用量： 刷毛塗り 30～50g/m²</p>
塗装上の注意事項	<p>刷毛返し部、尾だれ部等は塗布厚の違いによって自然発色の際の濃色度合いが柿色から暗褐色まで大きく異なり、色ムラとなることがあります。塗りムラの無いよう注意して下さい。 （尾だれ防止に塗装物の下部から上部に塗装したり、タンポもしくはワイピング方式で塗装する等の方法があります）</p> <p>重ね塗りをする場合、色ムラの原因となる塗り忘れが無いよう注意して下さい。（柿シブの色変化は経時的な変化で塗装時には確認できません）</p> <p>素材は含水率18%以下に調整した汚れのないものに塗装して下さい。生材の場合には経時で黒シミを生じることがあります。</p> <p>クギなどの金属部に塗装するとタンニン成分が金属と反応して黒シミとなりますので注意してください。</p> <p>柿シブは発酵、熟成させたものですので開封後はなるべく早くご使用下さい。固化前の柿シブは水溶性塗膜の状態ですので雨天時に外部素材の塗装をすることは避けて下さい。</p>