

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	G - N A T U R E クリスタル ハードトップ
品番	I H - 1 5 - 0 0
適用塗装機	毛足の短い塗工モップ

塗料の種類	有機・無機ハイブリッド塗料			
特 徴	<p>床、壁等ウレタン塗装基材への表面コートによりスチールウールで擦ってもキズが付きにくい高硬度被膜を形成されます。(他種塗料は密着確認をお願いします)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 擦れに強く耐擦り傷性の改善に効果があります。 ・ 防汚性能が向上し汚染性、洗浄性が改善されます。 ・ 空気中の水分と反応して硬化します。特別な乾燥装置は不要です。 			
配合比 および 用法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配合比 : 主 剤 (IH-15-00) 100 クリスルうすめ液(IT-20) 30～50 ・ 標準塗布量 : 10～20 g / m²(希釈塗料の塗布量) ・ 塗布回数 : 1回 <p>毛足の短い塗工モップで薄く塗り広げて下さい。厚塗りをすると塗膜割れや剥離を生じ易くなりますのでご注意ください。基材の材質によって付着しない場合がありますので小スペース等で事前に確認ください。</p>			
乾燥時間 (数値は標準的な 参考値です)		10	20	30
	指触乾燥	30分	20分	15分
	硬化乾燥	6～8時間	3～5時間	2～3時間
	<p>オプションコートの通常塗り回数は1回塗りです、重ね塗りをされる場合は30分～1時間のインターバルで作業ください。</p> <p>耐擦傷性能が十分発現するには2～3日間の養生が必要です。</p>			
用 途	店舗・住宅室内の木質床、腰壁等の耐擦り傷性、防汚性、耐溶剤性付与			

備 考

- ・ 空気中の水分との反応性を有しますので塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ 有機溶剤を含有致しますので塗装中は手袋、保護衣を着用し、火気に注意してください。また、塗装時の換気に注意し塗装後の養生時にも十分に換気を行ってください。
- ・ 道具の洗浄はクリスルうすめ液のご利用をお勧め致します。
- ・ 広い面積や高温時に施工される際には、リターダ-(IT-25)を適宜ご使用下さい。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

090113