

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアEX ナチュラル
品番	I H - 3 5
適用塗装機	コートモップ、刷毛

塗料の種類	有機・無機ハイブリッド塗料		
特徴	<p>木製品に塗装することで木の自然な風合いを残しながらスリキズ性や耐汚染性を付与・改善する含浸型塗料です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 浸透型被膜を作り素材の質感変化が少ない他、塗装ムラを生じにくい。 ・ 防汚性能が向上し汚染性、洗浄性が改善されます。 ・ 空気中の水分と反応して硬化します。特別な乾燥装置は不要です。 		
配合比および用法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配合比 : 原液使用 ・ 標準塗布量 : 20 ~ 30 g / m² (希釈塗料 1 回あたりの塗布量) ・ 塗布回数 : 2 ~ 3 回 <p style="text-align: center;">塗り重ねのインターバル 1 時間 (2 5)</p> <p>刷毛で塗布後ウエスで拭き取りを行うか、毛足の短い塗工モップで薄く塗り広げるとムラの少ない均一な表面仕上げが得られます。厚塗りをすると塗膜割れや剥離を生じ易くなりますのでご注意ください。仕上がり外観に応じて重ね塗りを行ってください。</p>		
乾燥時間 (数値は標準的な参考値です)			
	10	20	30
指触乾燥	30分	20分	15分
硬化乾燥	6 ~ 8時間	3 ~ 5時間	2 ~ 3時間
用途	木製品への含浸による耐擦り傷性、防汚性の付与		

備考

- ・ 空気中の水分との反応性を有しますので塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ 有機溶剤を含有致しますので塗装中は手袋、保護衣を着用し、火気に注意してください。
また、塗装時の換気に注意し塗装後の養生時にも十分に換気を行ってください。
- ・ 道具の洗浄はクスルうすめ液のご利用をお勧め致します。
- ・ 広い面積や高温時に塗装される際には、リターダ-(IT-25)を適宜ご使用下さい。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

110719