

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	L8 - ライン
品名	L8エナメル (各色、各ツヤ)
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	1液型ラッカー系塗料		
特徴	・トルエン・キシレン・RoHS指令対象物質及びホルムアルデヒドを使用していない。 ・可使時間のない1液型、速乾性で作業性に優れる。 ・乾燥性、光沢、着色力に優れます。		
配合比	主剤	100部	
	ピュアラッカーシンナー (TL - 40 - P)	80 ~ 100部	
可使時間			
塗布量	60 ~ 80 g / m <sup>2</sup> (配合塗料1回塗り当たり)		
乾燥時間	指触乾燥	15 ~ 20分	(20 )
	硬化乾燥	1 ~ 2時間	(20 )
用途	一般木工製品の上塗り		

## 備考

- ・うすめ液はTL-40-P(ピュアラッカーシンナー)をご使用下さい。  
高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%~20%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・ピュアうすめ液もご使用できます

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。  
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります  
御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

080529