

製品説明書

玄々化学工業株式会社

| | |
|-------|------------------|
| 品番 | LF - 60 - P |
| 品名 | ピュアラッカーフラット ツヤケシ |
| 適用塗装機 | スプレー |

| | | | |
|-------|----------------------------|---------|------|
| 塗料の種類 | ニトロセルロース系塗料 | | |
| 特徴 | 肉持ち良好でキメの細かい艶消しが得られる。 | | |
| 配合比 | 主 剤 | 100 | |
| | ラッカーシンナー (TL - 40 - P) | 60 ~ 80 | |
| 可使時間 | _____ | | |
| 塗布量 | 60 ~ 80 g / m ² | | |
| 乾燥時間 | 指触乾燥 | 5分 | (20) |
| | 硬化乾燥 | 30分 | (20) |
| 用途 | 一般木製家具の上塗り | | |

備考

- ・シンナーは、TL - 40 - Pをご使用下さい。
- ・乾燥の早いシンナーは肌荒れの原因となりますので、適切なシンナーをご使用下さい。
- ・乾燥は通期の良い場所で行って下さい。通気が悪いと、溶剤によって塗膜にワレ（ソルベントクラック）の生じることがあります。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000710

