

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	LR-1015-P
品名	ピュアラッカーサフェーサー ホワイト
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	1液型ラッカー塗料		
特徴	トルエン、キシレンを含まない 肉持ち、研磨性 良好		
配合比	主 剤	100	
	ピュアラッカーシンナー (TL-40-P)	60~100	
可使時間	—————		
塗布量	100~150 g/m ²		
乾燥時間	指触乾燥	10分	(20)
	硬化乾燥	1時間	(20)
用途	各種木工製品の下・中塗り		

備考

- ・ご使用下さい。高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合はTL-19 ノンブラッシングシンナーをご使用下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・極端な厚塗りは避けて下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み取守してください。051025