

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアウッドシーラー
品番	LW-18-P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	ニトロセルローズ系塗料		
特徴	トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属類は含みません。 速乾性で、木地密着性良好です		
配合比	主 剤	100部	
	ピュアラッカーシンナー(TL-40-P)	80~100部	
可使時間	—————		
塗布量	30~50 g/m ²		
乾燥時間	指触乾燥	15分	(20℃)
	硬化乾燥	60分	(20℃)
用途	一般木製製品の下塗り		

備考

- ・ シンナーは、トルエン、キシレンフリーのピュアシンナーTL-40-Pをご使用下さい。
- ・ 高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合はTU-39を5~10%添加してご使用下さい。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

110810