

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	LY - ライン
品名	コクソウッドパテ (着色パテ)
適用塗装機	ヘラ付け、シゴキ塗り

塗料の種類	ニトロセルロース系塗料	
特徴	肉持ち・充填性・研磨性 良好	
配合比	主 剤	100
	ラッカーシンナー (TL - 11)	0 ~ 15
可使用時間	_____	
塗布量	_____ (ヘラ付け後、シゴキ塗り)	
乾燥時間	指触乾燥	5 ~ 10分 (20)
	硬化乾燥	30 ~ 2時間 (20)
用途	木部の割れ、節穴、打コン等の充填補修用	

備考

- ・希釈が必要な場合はラッカーシンナーをご使用下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000710

