

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	PC-10
品名	スーパーポリ 3液型
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	ノンワックス3液型ポリエステル樹脂塗料			
特徴	光沢・レベリング性 良好			
配合比	(スプレー) 主 剤	10 100部	20 100部	30 100部
	ポリうすめ液	15~25部	15~25部	15~25部
	促進剤(DP-51)	4.0部	2.5部	2.0部
	硬化剤(DP-11)	3.0部	2.0部	1.6部
可使時間	30分			
塗布量	150~200g/m ²			
乾燥時間	指触乾燥	40分	(20)	
	硬化乾燥	8時間	(20)	
用途	木製品一般上塗り用			

備考

- ・ 配合は主剤と促進剤、ポリうすめ液(TP-51またはTP-50)を配合し、よく攪拌した後ポリ硬化剤を加えてご使用下さい。
- ・ ポリ促進剤とポリ硬化剤は直接混ざらないようにして下さい。発火するおそれがあります。
- ・ 研磨粉は水に浸けるか、焼却処分して下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ 強制乾燥を行う場合は、1時間以上のセッティングが必要です。
本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

000626