

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	PR - 1570
品名	ポリサフ ブラック 3液型
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	ノンワックス3液型ポリエステル樹脂塗料			
特徴	研磨性・タレ止め性・充填性 良好			
配合比	(スプレー)	10	20	30
	主剤	100部	100部	100部
	うすめ液	10～30部	10～30部	10～30部
	促進剤(DP-51)	2.5部	2.0部	1.5部
	硬化剤	3.0部	2.0部	1.5部
可使時間	30～40分			
塗布量	100～150g/m ²			
乾燥時間	指触乾燥	60～90分	(20)	
	硬化乾燥	4～5時間	(20)	
用途	木製品一般下塗り用			

備考

- ・配合は主剤と促進剤、ポリうすめ液(TP-50またはTP-51)を配合し、よく攪拌した後ポリ硬化剤を加えてご使用下さい。
- ・ポリ促進剤とポリ硬化剤は直接混ぜないようにして下さい。発火するおそれがあります。
- ・ポリサンなどの研磨粉は水に浸けるか、焼却処分して下さい。大量に保管する場合に反応熱により自然発火の恐れがあります。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・研磨は、完全硬化後に行ってください。
- ・15以下の低温時には、加熱乾燥(40～50)をお勧めします。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000721

