

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	S5-****
品名	エクステエナメル
適用塗装機	刷毛塗り

塗料の種類	水性木材保護塗料		
特徴	・ 隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。 ・ 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。 ・ 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。		
配合比	S5-**** ミズ	100部 0~10部	
塗布量	80~100g/m ² ≒ 10~13m ² /L(一回の塗布量)		
乾燥時間	指触時間	30分	(20℃)
	硬化乾燥	24時間	(20℃)
用途	屋内外木部用全般着色塗料		

備考

- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管して下さい。(凍結しない場所)
- ・ ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用下さい。
- ・ 塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意下さい。又、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない場合があります。標準塗布量を遵守して下さい。
- ・ 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装して下さい。
- ・ 5℃以下での使用は避けて下さい。また、雨、雪の日や湿度が85%以上の日は塗装を避けて下さい。(乾燥時間が著しく遅くなります)
- ・ 塗装時に使用した道具は、温水石鹼で洗浄して下さい。時間が経って水で溶けない場合には、溶剤(アセトン)にて洗って下さい。
- ・ どのような場合でも換気に十分注意して下さい。
- ・ 使用中は手袋などをして皮膚につかないようにして下さい。
- ・ 使用後は手洗い(うがい)をして下さい。
- ・ 子供の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食しないように注意して下さい。
- ・ 植物や動物にかからないように注意して下さい。
- ・ 飲まないで下さい。もし誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師に処置を受けて下さい。
- ・ 目に入らないように注意して下さい。目に入った場合には、直ちに大量の水で洗い医師の処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚についた場合には、石鹼で水洗いをして下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には砂などを散布した後に処理して下さい。
- ・ 初めて本製品をご使用される場合には、必ず目立たない場所で試し塗りを行って下さい。
- ・ 他社製品との併用についても同様に試し塗りを行って下さい。
- ・ 本来の目的以外には使用しないで下さい。

廃棄方法

- ・ 少量の場合には、吸収材(新聞紙等)に染み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄して下さい。
 - ・ 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄して下さい。
 - ・ 水路や下水道には流さないで下さい。
- ※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。
ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。
※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守して下さい。

120720

