

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	水性ユートン フロアー用
品番	SC-70
適用塗装機	刷毛塗り、アプリケーション塗装

塗料の種類	水性アクリルウレタンエマルジョン塗料		
特徴	肉持ちが良く高光沢で、レベリングに優れた仕上がりが得られる。 臭気が少なく、刷毛塗り等での塗装作業性が良好である。 水性のため不燃性で、引火性がない。		
配合比	主剤	100部	
	水	0~20部	
可使時間	—————		
塗布量	80~100g/m <sup>2</sup>		
乾燥時間 (数値は標準的な参考値です)			
		10	20
	指触乾燥	2~3時間	1~2時間
	指圧硬化時間	16時間	8時間
			30
			30~60分
			5~6時間
	* 塗装面にテーブル、椅子その他置物を設置する場合は3日以上養生期間を待って行ってください。		
用途	フローリング、木質壁、ドア、建具、カウンター、他一般木製品の 高光沢またはツヤケシ仕上げ用上塗り		

## 備考

- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・塗布量が多すぎると、均一に施工できず乾燥時間が長くなり艶ムラとなることがあります。また塗布量が少なすぎると平滑性が得られず、重ね塗りの跡、ブラシマークの原因となります。
- ・塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- ・5℃以下または湿度80%以上での塗装は避けてください(乾燥が著しく遅くなります)。
- ・塗装時に使用した道具は、水または温石鹼水にて洗浄してください。
- ・どのような場合にも換気に十分注意してご使用ください。
- ・皮膚に付いた場合には、石鹼で水洗いしてください。
- ・作業性を調整する必要がある場合には、水を御使用下さい。
- ・水性ですので低温時(5℃以下)の使用を控えて下さい。極端に乾燥が遅くなります。また貯蔵温度が-5℃以下になると凍結の恐れがありますのでご注意下さい。
- ・体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合は、1週間以上の養生をしてください。

## 廃棄時の注意

- ・少量の場合には、吸収紙(新聞紙等)に浸み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- ・量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- ・水路や下水道には流さないでください。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。  
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 120215

