

品番	SC-92
品名	ユートンAQUA サテン
適用塗装機	刷毛塗り、スプレー

塗料の種類	水性アクリルウレタンエマルジョン塗料	
特徴	耐候性に優れた屋内外木部用クリヤー塗料です。 乾燥塗膜は防カビ性を有しています。 水性の為不燃性で、引火性がない	
配合比	原液で御使用ください。 (作業がし難い場合は、適宜水道水にて希釈して御使用ください。)	
塗布量	80~100g/m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	1~2時間 (20)
	硬化乾燥	6時間以上 (20)
用途	屋内外木製品全般	

## 備考

- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・塗布量が多すぎると、乾燥が遅くなりツヤムラ、乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。  
又、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性が有ります。標準塗布量を守ってください
- ・塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックスなどを除去してから塗装して下さい。
- ・水性ですので低温時(5以下)の使用を控えて下さい。極端に乾燥が遅くなります。
- ・塗装時に使用した道具は、石鹼水にて洗浄してください。
- ・どのような場合にも換気に十分注意して御使用ください。
- ・皮膚についた場合には、石鹼で水洗いしてください。

## 廃棄方法

- ・少量の場合には、吸収剤(新聞紙等)に染みこませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- ・量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- ・水路や下水道には流さないで下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000710