

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UC - 33 - P
品名	ピュア クリヤー
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	高硬度で柔軟性が有り、耐薬品性、耐水性に富む	
配合比	A液	100
	B液(CB - 015)	50
	ピュアうすめ液(TU - 12 - P)	50 ~ 75
可使時間	6時間 (20)	
塗布量	60 ~ 80 g / m ²	
乾燥時間	指触乾燥	20分 (20)
	硬化乾燥	6時間 (20)
用途	木製フロア、カウンター、他一般木工製品の上塗り	

備考

- ・シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用)をご使用下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000704

