

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア クリヤー
品番	UC - 53 - P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、コーティングモップ 等

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・ 肉持ち、良好な艶有り高光沢仕上げに適する。 硬度 H ・ 難黄変で、淡色エナメル（白色ベース系統）の上塗り用に適する。 ・ 指触乾燥が速くゴミ、埃による外観不良が低減できる。 			
配合比 および 可使用時間	温度別標準配合比			
		10 以下	20	30 以上
	主剤品番	UC-53-P 100	UC-53-P 100	UC-53-P 100
	硬化剤	CB-102 50	CB-102 50	CB-102 50
	うすめ液	TU-11-P 75~100	TU-12-P 75~100	TU-13-P 75~100
可使用時間	8 時間	5 ~ 6 時間	3 ~ 4 時間	
<p>可使用時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安にしております。 また可使用時間を越えた塗料を使用すると塗膜欠陥を生じ易くなりますのでご注意下さい。</p>				
塗布量 および 塗り回数	塗分量： 1回塗りあたり 60 ~ 80 g / m ² （希釈剤を含む配合塗料として） 塗布回数： 1 ~ 2 回塗り			
乾燥時間 (数値は標準値です)		10	20	30
	指触乾燥	20分	15分	10~15分
	指圧乾燥	16時間	7~8時間	5時間
	塗り重ね インターバル	1時間以内 又は8時間以上	1時間以内 又は6時間以上	1時間以内 又は4時間以上
<p>塗重ね可能時間：重ね塗りをする場合は、ツヤ消え、塗膜のちぢみ現象防止のため、1時間以内または規定時間以上のインターバルで作業下さい。</p>				
推奨下塗り塗料	2液型ウレタン ピュア サンジングシーラー各種、ピュア エナメル			
用途	木工製品および木質部材（備え付け家具、カウンター、壁、建具、等）の上塗り			
備考：	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39（リターダー）を10%程度加えて下さい。 ・ 塗装時は保護具を着用し、換気の良い条件下で作業を行ってください。 ・ 厚塗りをすると乾燥時間が大幅に遅くなりますのでご注意下さい。 ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 <p>このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 080121</p>			