

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ファイヤーブレイク 半外部用 中塗り
品番	UC-58-P
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	不燃木材用塗料 ファイヤーブレイク 半外部用の中塗りです。 耐水・耐薬品性に優れるクリヤーで木質素材との密着性が良く、 木材の寸法安定化に寄与します。			
配合比		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UC-58-P 100部	UC-58-P 100部	UC-58-P 100部
	硬化剤	CB-243 50部	CB-243 50部	CB-243 50部
	うすめ液	TU-11-P 50～75部	TU-12-P 50～75部	TU-13-P 50～75部
	可使時間	8時間	6時間	4時間
	* 可使時間は増粘等により塗装性が悪化する時間を記しております。 可使時間を越えた塗料は発泡等塗膜欠陥や仕上がり不良を生じやすくなりますので避けてください。			
塗布量	60～80 g/m ² (配合塗料 1回塗りあたり)			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分～25分	15分～20分	10～15分
	上塗り塗装可能時間	8時間以上	8時間	5時間
用途	不燃木材の中塗り 耐候性の必要な屋外仕様の中塗り			
備考	<ul style="list-style-type: none"> シンナーは季節により、TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>			

