

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	フローユーレット
品番	UC - 111
適用塗装機	スプレー、刷毛、ラムウールアプリケーション

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料																		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・耐水、耐薬品性に優れるクリアーで木質素材との密着性が良く、木材の寸法安定化に寄与する。 ・高光沢な仕上がり感が得られる。 ・柔軟性、硬度等バランスのとれた性状を有する。 																		
標準配合比	温度別標準配合比																		
および	15 以下	15 ~ 25	25 以上																
可使時間	<table border="1"> <tr> <td>主剤品番</td> <td>UC-111 100</td> <td>UC-111 100</td> <td>UC-111 100</td> </tr> <tr> <td>硬化剤</td> <td>CB-151 50</td> <td>CB-151 50</td> <td>CB-151 50</td> </tr> <tr> <td>うすめ液</td> <td>TU-11-P 50 ~ 75</td> <td>TU-12-P 50 ~ 75</td> <td>TU-13-P 50 ~ 75</td> </tr> <tr> <td>可使時間</td> <td>8 時間</td> <td>5 ~ 6 時間</td> <td>4 ~ 5 時間</td> </tr> </table>	主剤品番	UC-111 100	UC-111 100	UC-111 100	硬化剤	CB-151 50	CB-151 50	CB-151 50	うすめ液	TU-11-P 50 ~ 75	TU-12-P 50 ~ 75	TU-13-P 50 ~ 75	可使時間	8 時間	5 ~ 6 時間	4 ~ 5 時間		
主剤品番	UC-111 100	UC-111 100	UC-111 100																
硬化剤	CB-151 50	CB-151 50	CB-151 50																
うすめ液	TU-11-P 50 ~ 75	TU-12-P 50 ~ 75	TU-13-P 50 ~ 75																
可使時間	8 時間	5 ~ 6 時間	4 ~ 5 時間																
	* 可使時間は増粘等により塗装性が悪化する時間を記しております。可使時間を越えた使用は発泡等塗膜欠陥や仕上がり不良を生じ易くなりますので避けて下さい。																		
塗装方法 塗布量	刷毛塗り、スプレー 60 ~ 80 g / m ² (配合塗料 1 回塗り当たり)																		
乾燥時間	10	20	30																
	指触乾燥	20分 ~ 25分	15 ~ 20分	10 ~ 15分															
	上塗り塗装可能時間	8 時間以上	6 時間	4 ~ 5 時間															
用途	木製フローア、カウンター、他一般木工製品																		
備考	<p>・本製品は気温による乾燥性、平滑性調整のため季節により揮発性の異なるシンナーを用意しております。トルエン、キシレンフリーのピュアうすめ液TU-11-P(冬用)、TU-12-P(春・秋用)、TU-13-P(夏用)を適宜ご使用下さい。高温高湿度時にはブラッシング防止のためリターダー(TU-39)を10%程度加えて下さい。</p> <p>・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。</p> <p>・体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合は、1週間以上の養生をしてください。</p> <p>本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>																		

060213

