

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラットハードタイプ（各ツヤ）
品番	UF-13-P
適用塗装機	スプレ-、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・表面硬度が高く、耐スリキズ性に優れる。 ・難黄変型で光変色が少ない。 ・肉持ち性良好で、高級感のあるツヤケシ仕上げが得られる。			
配合比		15以下	15~25	25以上
	主剤品番	UF-13-P 100	UF-13-P 100	UF-13-P 100
	硬化剤	CB-050 25	CB-050 25	CB-050 25
	うすめ液	TU-11-P 65~75	TU-12-P 65~75	TU-13-P 65~75
	可使時間	6~7時間	4時間	3時間
塗布量	60~80g/m ²			
乾燥時間		10	20	30
	指触乾燥	20分	15分	10~15分
	硬化乾燥	16時間以上	8時間	5~6時間
用途	一般木工製品及び木質内装建材の上塗り			

備考

- ・うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用) をご使用下さい。高温多湿時等にはカブリ白化防止のため、TU-39リターダーを10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。060118

