

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラット（各ツヤ）
品番	UF-25-P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	トルエン、キシレン、重金属及びホルマリンは含んでおりません。 平滑性、速乾性、肉持ち性、スリ傷防止性、耐シンナー性に優れ、 高級感のあるツヤケン外観が得られる。			
標準配合比		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UF-25-P 100	UF-25-P 100	UF-25-P 100
	硬化剤	CB-079 25	CB-079 25	CB-079 25
	うすめ液	TU-11-P 60～75	TU-12-P 60～75	TU-13-P 60～75
	可使時間	6～7時間	5～6時間	3～4時間
塗布量	60～80 g/m ² （希釈配合品として）			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分	15分	10～15分
	硬化乾燥	15時間	8時間	5時間
用途	木質内装建材および一般木工製品のツヤケン仕上げ			

備考

- ・ うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P（冬用）、TU-12-P（春秋用）、TU-13-P（夏用）をご使用下さい。
また高温多湿時等にはブラッシング防止のため、TU-39リターダーを10%程度加えて下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・ 白系の下地（エナメル等）の上に塗装される場合は無黄変タイプの製品をお使い下さい。
（UF-77-**P ピュアフラット をお勧めします）

※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

