

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア EXハード 上塗り用
品番	UF-29-P (各ツヤ)
適用塗装機	刷毛塗り、スプレ-

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 耐擦り傷性に優れ、EXハード下、中塗り塗料との組合わせて軟質材の打痕、擦り傷性改善効果がある。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 難黄変型で光変色が少ない。 肉持ち性良好で、高級感のあるツヤケシ仕上げが得られる。 			
配合比 および 可使時間		15 以下	15 ~ 25	25 以上
	主剤品番	UF-29-P 100	UF-29-P 100	UF-29-P 100
	硬化剤	CB-149 25	CB-149 25	CB-149 25
	うすめ液	TU-11-P 65 ~ 75	TU-12-P 65 ~ 75	TU-13-P 65 ~ 75
	可使時間	6 ~ 7時間	4時間	3時間
可使時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安にしております。また可使時間を越えた塗料を使用すると塗膜欠陥を生じ易くなりますのでご注意ください。				
塗布量	60 ~ 80 g / m ² (希釈剤を含む配合塗料1回塗りあたり)			
乾燥時間 (数値は標準値です)		10	20	30
	指触乾燥	20分	15分	10 ~ 15分
	硬化乾燥	16時間以上	6 ~ 8 時間	4 ~ 6時間
塗り回数	通常塗り回数は1回塗りですが塗り重ねが必要な場合は、4時間以上のインターバルで作業下さい。			
用途	一般木工製品及び木質内装建材の上塗り EXハードシリーズの下、中塗り塗料との組み合わせを推奨致します。			

備考: ・うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液TU-11-P(冬用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(夏用)をご使用下さい。高温多湿時等にはカブリ白化防止のため、TU-39リターダーを10%程度加えて下さい。

- 塗装及び乾燥中は換気を良くし、養生乾燥中も換気を十分行うよう注意してください。
- 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

091001