

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラット（各ツヤ）
品番	UF - 50 - P
適用塗装機	フローコーター

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	トルエン、キシレン、重金属類は含んでおりません 速乾性で、肉持ち感がある	
配合比	ロールコーター、刷毛塗り A液（UF - 50 - 50P） 100 B液（CB - 038） 25 ピュアシンナー（TU - 12 - P） 25 ~ 50	
可使時間	16時間（20）	
塗布量	70 ~ 100 g / m ²	
乾燥時間	指触乾燥	15分（20）
	硬化乾燥	16時間（20）
用途	各種木製品上塗り用	

備考

- ・シンナーは季節により、TU - 11 - P（冬用）、TU - 12 - P（春秋用）、TU - 13 - P（夏用）をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39リターダーをA液に対して10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・白系の下地（エナメル等）の上に塗装される場合は無黄変タイプの製品をお使い下さい。
（UF - 77 - **P ピュアフラットをお勧めします）

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

021125



