

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UF - 75 - P (各ツヤ)
品名	ピュアフラット ツヤケシ**%
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	トルエン、キシレン、重金属及びホルマリンは含んでおりません。 肉持ち性、スリ傷防止良好、立面適正に優れ、塗り肌がソフトである。 耐薬品性・耐汚染性に優れます。	
配合比	A液 (UF - 75 - P 各ツヤ)	100
	B液 (CB - 071)	100
	ピュアうすめ液 (TU - 12 - P)	10 ~ 40
可使時間	6時間 (20)	
塗布量	60 ~ 80 g / m ² (希釈配合品として)	
乾燥時間	指触乾燥	15分 (20)
	硬化乾燥	4時間 (20)
用途	一般木工製品及び木製内装建材の上塗り	

備考

- ・ うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用) をご使用下さい。 高温多湿時等にはブラッシング防止のため、TU-39リターダーを10%程度加えて下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・ 白系の下地 (エナメル等) の上に塗装される場合は無黄変タイプの製品をお使い下さい。
(UF - 77 - **P ピュアフラット をお勧めします)

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

050111



