

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア EX美白 上塗り用 (各ツヤ)
品番	UF-95-**P
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	無黄変型設計で光変色が少ない。 トルエン、キシレン、重金属及びホルマリンは含んでおりません。 肉持ち性に優れ、塗り肌がソフトである。			
配合比 (数値は標準値です)		15 以下	15 ~ 25	25 以上
	主剤品番	UF-95-P 100	UF-95-P 100	UF-95-P 100
	硬化剤	CB-160 25	CB-160 25	CB-160 25
	うすめ液	TU-11-P 50~75	TU-12-P 50~75	TU-13-P 50~75
	可使時間	6時間以上	6時間以上	6時間以上
	可使時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安としております。 また可使時間を超えて使用すると塗膜欠陥を生じ易くなりますのでご注意ください。			
塗布量	60 ~ 80 g / m <sup>2</sup> (希釈済み配合塗料 1回塗り当たり)			
乾燥時間 (数値は標準値です)		10	20	30
	指触乾燥	18分	15分	10分
	硬化乾燥	8時間以上	8時間	8時間
	通常塗り回数は1回塗りですが重ね塗りが必要な場合は、ツヤケシ度合い安定化のため8時間以上のインターバルで作業下さい。			
用途	出窓、木質内装建材及び一般木工製品の上塗り			
備考	<p>・シンナーは季節により、TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。</p> <p>・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。</p> <p>・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。</p> <p>本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。 御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>			
				101118